

# Materialübersicht für Rohre

Grønlandsvej 197 +45 7642 8200 DK-7100, Vejle - Dänemark ei@elektro-isola.dk MWST nr.: DK20429488 www.elektro-isola.de Testmethode: IEC/EN 61212-2 Norm Probenabmessung

Konditionierung: IEC 60212

5.1

Biegefestigkeit

# Nächste relevante Normen

Materialbezeichnung	IEC 61212-3-1	NEMA	Trägermaterial	Kunstharz	Farbe**
Etronit IV C	-	xxx	Papier	Phenol	0
Etronit B 65	PF CP 21	XX	Papier	Phenol	•
Etronit B 66	PF CP 22	XX	Papier	Phenol	•
Etronit B 67	PF CP 23	XX	Papier	Phenol	•
Etronax MF	PF CC 22	С	Baumwollgewebe	Phenol	•
Etronax MMF	PF CC 21	L	Baumwollgewebe	Phenol	•
Etronax MMMF	PF CC 24	-	Baumwollgewebe	Phenol	•
Etronax MF G	-	-	Baumwollgewebe	Phenol	•
Etronax MFP G	-	-	Baumwolle/Kunstfaser	Phenol	•
G-Etronax B	PF GC 21	G - 3	Glasgewebe	Phenol	•
G-Etronax EP 10	EP GC 21	G - 10	Glasgewebe	Epoxidharz	0
G-Etronax EP 11	EP GC 22	G - 11	Glasgewebe	Epoxidharz	0
G-Etronax EP 22	EP GC 22	G - 11	Glasgewebe	Epoxidharz	0
G-Etronax EP 311 HC		FR-5	Glasgewebe	Epoxidharz	0
G-Etronax EP FR	EP GC 23	FR - 4	Glasgewebe	Epoxidharz	0
G-Etronax PI	-	-	Glasgewebe	Polyimid	•
G-Etronax SI	SI GC 21	G - 7	Glasgewebe	Silikon	0

ISO 178	ISO 604	IEC 61212-2
ID > 100 mm	-	ID < 100 mm
1	1	1
MPa	MPa	MPa
120	130	145
130	140	160
120	130	150
120	140	160
90	170	130
100	170	130
120	170	150
100	180	140
120	160	150
300	220	250
325	200	400
325 <sup>(D)</sup>	200	480
325 <sup>(D)</sup>	200	400
300	200	400
350	230	400
380	300	460
120	65	150

Mechanische Eigenschaften

Druckfestigkeit

5.2

Die oben genannten Daten sind Durchschnittswerte basierend auf den Ergebnissen umfassender Tests in unseren Labors. Elektro-Isola A / S kann keine Verantwortung für die Leistung unserer Produkte in Anwendungen, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen. Für aktualisierte technische Werte verweisen wir auf unsere Website: www.elektro-isola.com

\* Bitte beachten Sie, dass dieses Material nur auf Anfrage für größere Mengen erhältlich ist. Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren.

\*\* Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.

## Konditionierung

- 1: 24h/23°C/50%RH
- 2: 24h/23°C/50%RH + 1h/ Öl 90°C
- 3: 96h/105°C + 1h/23°C/20%RH
- 4: 24h/50°C/<20% RH + 24h Wasser 23°C
- 5: 96h/105°C + 1h/Öl 90°C

### Hinweise

Kohäsion zwischen Schichten

5.3

- A: ID > 8 mm und/oder AD > 10 mm
- B: Wandstärke
- C: Halogen frei
- D: 230 MPa gemessen bei 150°C
- E: Wandstärke ≥ 4,0 mm
- F: Getestet auf Plattenmaterial



Materialübersicht für Rohre

Grønlandsvej 197 +45 7642 8200

DK-7100, Vejle - Dänemark ei@elektro-isola.dk

MWST nr.: DK20429488 www.elektro-isola.de

Nächste relevante Normen

Testmethode: IEC/EN 61212-

Probendick Konditionierung: IEC 60212

Materialbezeichnung IEC NEMA Trägermaterial Kunstharz Farbe\*\* 61212-3-1 Etronit IV C XXX Phenol Papier Etronit B 65 PF CP 21 Phenol XX Papier Etronit B 66 PF CP 22 XX Papier Phenol Etronit B 67 PF CP 23 XX Papier Phenol Etronax MF PF CC 22 Baumwollgewebe Phenol Etronax MMF PF CC 21 Baumwollgewebe Phenol Etronax MMMF PF CC 24 Baumwollgewebe Phenol Etronax MF G Baumwollgewebe Phenol Etronax MFP G Baumwolle/Kunstfaser Phenol G-Etronax B PF GC 21 G - 3 Glasgewebe Phenol G-Etronax EP 10 EP GC 21 G - 10 Glasgewebe Epoxidharz 0 G-Etronax EP 11 EP GC 22 G - 11 Glasgewebe Epoxidharz 0 G-Etronax EP 22 EP GC 22 G - 11 Glasgewebe Epoxidharz G-Etronax EP 311 FR-5 Glasgewebe Epoxidharz 0 G-Etronax EP FR Epoxidharz EP GC 23 FR - 4 Glasgewebe G-Etronax PI Glasgewebe Polyimid G-Etronax SI SI GC 21 G - 7 Glasgewebe Silikon

	Durchschlagspannung in 90 °C heißem Öl		Durchschlagspannung in 90 °C heißem Öl		hschlagspannung in 90 °C Permittivität heißem Öl		Verlustfaktor		Isolationswiderstand nach Zeit im Wasser	Kriechstromfestigkeit [CTI]	
	Senkrecht	Parallel	50HZ	1MHz	50HZ 1MHz						
2-2	6.1.2.2	6.1.2.1	6	.3	6.3		6.2				
rm	IEC 6	1212-2	IEC 62631-2-1		IEC 62631-2-1		IEC 62631-3-3	IEC 60112			
cke	B) 3 mm	B) ≥ 3 mm		-	-		A)	-			
212	2	2	3		3		4	1			
	kV/mm	kV/25 mm					МΩ	V			
ĺ	6,7	25	5	5	0,03	0,03	200				
	8,3	25	5	-	0,04	-	10				
	10 (5)	50 <sup>(5)</sup>	5	-	0,04	-	10				
	8,3	35	5	-	0,04	-	100				
	2	15	-	-	-	-	100				
	3	20	-	-	-	-	200				
	4	20	-	-	-	-	50				
	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-				
	8	50	5	5	0,03	0,04	1000	100 <sup>(F)</sup>			
	11	60	4,5	4,5	0,01	0,01	10000	200 <sup>(F)</sup>			
	11	60	4,5	4,5	0,01	0,01	10000	200 <sup>(F)</sup>			
	11	60	4,5	4,5	0,01	0,01	10000	200 <sup>(F)</sup>			
	11	60	4,5	4,5	0,01	0,01	10000	600 <sup>(F)</sup>			
	10	50	4,5	4,5	0,01	0,01	10000	200 <sup>(F)</sup>			
	10	70	4	_	0,01	_	1000	250 <sup>(F)</sup>			

0,006

Elektrische Eigenschaften

Die oben genannten Daten sind Durchschnittswerte basierend auf den Ergebnissen umfassender Tests in unseren Labors. Elektro-Isola A / S kann keine Verantwortung für die Leistung unserer Produkte in Anwendungen, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen. Für aktualisierte technische Werte verweisen wir auf unsere Website: www.elektro-isola.com

# Konditionierung

0,006

- 1: 24h/23°C/50%RH
- 2: 24h/23°C/50%RH + 1h/ Öl 90°C
- 3: 96h/105°C + 1h/23°C/20%RH
- 4: 24h/50°C/<20% RH + 24h Wasser 23°C
- 5: 96h/105°C + 1h/Öl 90°C

### Hinweise

5000

A: ID > 8 mm und/oder AD > 10 mm

400 <sup>(F)</sup>

- B: Wandstärke
- C: Halogen frei
- D: 230 MPa gemessen bei 150°C
- E: Wandstärke ≥ 4,0 mm
- F: Getestet auf Plattenmaterial

<sup>\*</sup> Bitte beachten Sie, dass dieses Material nur auf Anfrage für größere Mengen erhältlich ist. Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren.

<sup>\*\*</sup> Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.



### Materialübersicht für Rohre

Testmethode: IEC/EN 61212-2

Grønlandsvej 197 DK-7100, Vejle - Däne MWST nr.: DK20429488		sola.dk			Norm	ISO 60216	IEC 60695-11-10	ISO 1183- A	ISO 62-1	EN 45545-2; R22, R23 & R24	EN ISO 4589-2	EN ISO 5659-2	EN ISO 5659-2	NF X 70-100-1/-
11W31 111 DK20425400	www.elektio	-isola.ue			Probendicke	B) ≥ 3 mm	-	Alle	-	-	-	-	-	-
Nächste relevante Normen Konditionierung: IEC 60212				-	-	1	4	-	-	-	-	-		
Materialbezeichnung	IEC 61212-3-1	NEMA	Trägermaterial	Kunstharz	Farbe**	°C	Dicke in mm /Kategorie	g/cm³	mg	Dicke in mm /Klassifizierung	Dicke in mm /%	Dicke in mm /Wert	Dicke in mm /Wert	-
Etronit IV C	-	xxx	Papier	Phenol	0	120 <sup>(F)</sup>		1,25	2					
Etronit B 65	PF CP 21	XX	Papier	Phenol	•	120 <sup>(F)</sup>		1,25	4,5					
Etronit B 66	PF CP 22	XX	Papier	Phenol	•	120 <sup>(F)</sup>		1,25	4,5					
Etronit B 67	PF CP 23	XX	Papier	Phenol	•	120 <sup>(F)</sup>		1,25	3,5					
Etronax MF	PF CC 22	С	Baumwollgewebe	Phenol	•	115 <sup>(F)</sup>		1,25	2					
Etronax MMF	PF CC 21	L	Baumwollgewebe	Phenol	•	115 <sup>(F)</sup>		1,3	2,5					
Etronax MMMF	PF CC 24	-	Baumwollgewebe	Phenol		115 <sup>(F)</sup>		1,3	2					
Etronax MF G	-	-	Baumwollgewebe	Phenol	•	100 <sup>(F)</sup>		1,3	1,8					
Etronax MFP G	-	-	Baumwolle/Kunstfaser	Phenol	•	100 <sup>(F)</sup>		1,3	5					
G-Etronax B	PF GC 21	G - 3	Glasgewebe	Phenol	•	155 <sup>(F)</sup>	≥ 3 / V-0 <sup>(F)</sup>	1,85	2					
G-Etronax EP 10	EP GC 21	G - 10	Glasgewebe	Epoxidharz	0	140 <sup>(F)</sup>		1,75	0,2					
G-Etronax EP 11	EP GC 22	G - 11	Glasgewebe	Epoxidharz	0	180 <sup>(F)</sup>		1,8	0,2					
G-Etronax EP 22	EP GC 22	G - 11	Glasgewebe	Epoxidharz	0	160 <sup>(F)</sup>		1,75	0,2					
G-Etronax EP 311 HC		FR-5	Glasgewebe	Epoxidharz	O	180 <sup>(F)</sup>	≥ 3 / V-0 <sup>c</sup>	1,8	0,3	≥ 3 / HL1, HL2, HL3 <sup>(F)</sup>	3 / ≥ 32 <sup>(F)</sup>	25 / 1 <sup>(F)</sup>	1 / 106 <sup>(F)</sup>	0,06 <sup>(F)</sup>
G-Etronax EP FR	EP GC 23	FR - 4	Glasgewebe	Epoxidharz	0	145 <sup>(F)</sup>	≥ 3 / V-0 <sup>(F)</sup>	1,85	0,3					
G-Etronax PI	-	-	Glasgewebe	Polyimid	•	190 <sup>(F)</sup>	≥ 4 / V-0 <sup>(F)</sup>	1,9	0,4					
G-Etronax SI	SI GC 21	G - 7	Glasgewebe	Silikon	0	220 <sup>(F)</sup>	≥ 3 / V-0 <sup>(F)</sup>	1,8	0,2					

Temperaturindex 20.000 Brandschutzklasse h (TI)

7.1

Dichte

Wasseraufnahme

Die oben genannten Daten sind Durchschnittswerte basierend auf den Ergebnissen umfassender Tests in unseren Labors. Elektro-Isola A / S kann keine Verantwortung für die Leistung unserer Produkte in Anwendungen, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen. Für aktualisierte technische Werte verweisen wir auf unsere Website: www.elektro-isola.com

\* Bitte beachten Sie, dass dieses Material nur auf Anfrage für größere Mengen erhältlich ist. Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren.

\*\* Beachten Sie, dass Farbe und Oberfläche indikativ sind. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Farbe und Ausdruck je nach Abmessungen, Chargen und Bearbeitung variieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besondere dekorative Bedürfnisse haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.

# Konditionierung

Physische und thermische Eigenschaften

Rauchentwicklung &

Toxizität

Sauerstoffindex (OI)

Rauchdichte (Ds

max.)

Rauchdichte (Ds

max.)

Toxizität

 $(CIT_{NLP})$ 

- 1: 24h/23°C/50%RH
- 2: 24h/23°C/50%RH + 1h/ Öl 90°C
- 3: 96h/105°C + 1h/23°C/20%RH
- 4: 24h/50°C/<20% RH + 24h Wasser 23°C
- 5: 96h/105°C + 1h/Öl 90°C

- A: ID > 8 mm und/oder AD > 10 mm
- B: Wandstärke
- C: Halogen frei
- D: 230 MPa gemessen bei 150°C
- E: Wandstärke ≥ 4,0 mm
- F: Getestet auf Plattenmaterial